

BGF-Z3-1,5xD-R30-IKZ-HB-TiCN

Bohrgewindefräser aus Vollhartmetall



Einsatzgebiete - Material		Schnitt- geschwindigkeit vc in m/min	fb in mm/U d1 <= 8 mm	fb in mm/U d1 > 8 mm	fz in mm d1 <= 8 mm	fz in mm d1 > 8 mm
K1.1 Gusseisen mit Lamellengrafit (GJL)	100-250 N/mm ²	80 - 160	0,10 - 0,25	0,20 - 0,40	0,04 - 0,07	0,05 - 0,12
K1.2 Gusseisen mit Lamellengrafit (GJL)	250-450 N/mm ²	80 - 160	0,10 - 0,25	0,20 - 0,40	0,04 - 0,07	0,05 - 0,12
N1.5 Aluminium-Gusslegierungen	7% < Si <= 12%	150 - 400	0,15 - 0,25	0,20 - 0,40	0,04 - 0,08	0,07 - 0,15
N1.6 Aluminium-Gusslegierungen	12% < Si <= 17%	100 - 200	0,15 - 0,25	0,20 - 0,40	0,04 - 0,08	0,07 - 0,15
N2.3 Kupfer-Zink-Legierungen (Messing, kurzspanend)	<= 550 N/mm ²	150 - 400	0,10 - 0,20	0,15 - 0,3	0,05 - 0,08	0,07 - 0,15