

Rekord 1B-Z-IKZN-PM-GLT-1

Maschinen-Gewindebohrer



Einsatzgebiete - Material		Schnittgeschwindigkeit vc in m/min		
		min.	empfohlen	max.
P1.1 Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a.	<= 600 N/mm ²	15	25	45
P2.1 Baustähle, Einsatzstähle, Stahlguss, u.a.	<= 800 N/mm ²	10	20	40
P3.1 Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Kaltarbeitsstähle, u.a.	<= 1000 N/mm ²	5	15	25
P4.1 Vergütungsstähle, Kaltarbeitsstähle, Nitrierstähle, u.a.	<= 1200 N/mm ²	5	10	15
P5.1 Hochlegierte Stähle, Kalt-u. Warmarbeitsstähle, u.a.	<= 1400 N/mm ²	2	8	10
M1.1 Ferritisch, martensitisch	<= 950 N/mm ²	5	8	12
M2.1 Austenitisch	<= 950 N/mm ²	5	8	12
M3.1 Austenitisch-ferritisch (Duplex)	<= 1100 N/mm ²	2	5	8
M4.1 Austenitisch-ferritisch hitzebeständig (Super Duplex)	<= 1250 N/mm ²	2	5	8
N1.4 Aluminium-Gusslegierungen	Si <= 7%	15	30	40
N2.1 Reinkupfer, niedriglegiertes Kupfer	<= 400 N/mm ²	5	15	30
N2.2 Kupfer-Zink-Legierungen (Messing, langspanend)	<= 550 N/mm ²	10	25	40
N2.4 Kupfer-Aluminium-Legierungen (Alubronze, langspanend)	<= 800 N/mm ²	5	15	25
N2.5 Kupfer-Zinn-Legierungen (Zinnbronze, langspanend)	<= 700 N/mm ²	5	15	25
S1.1 Reintitan	<= 450 N/mm ²	1	5	7
S2.2 Nickel-Basis-Legierungen	<= 1000 N/mm ²	1	3	5
S2.3 Nickel-Basis-Legierungen	<= 1600 N/mm ²	1	3	5